

**Tableau A**

Propriétés des granulats de bétons recyclés	Granulométrie 3/8 mm		Granulométrie 8/20 mm	
	Moyenne	Ecart type	Moyenne	Ecart type
Coefficient d'aplatissement	6	3	6	1
Particules flottantes (% massique)	0	0	0,1	0
Matériaux bitumineux (% massique)	0,5	0,3	0,2	0,2
Autres matériaux et verre (% massiques)	0,1	0,1	0,2	0,3
Masse volumique (t/m <sup>3</sup> )	2,3	0,1	2,3	0,1
Sulfates solubles (% massique)	0,171	0,055	0,148	0,046
Absorption d'eau en 24 h (WA <sub>24</sub> ) (% massique)	5,1	0,6	4,9	0,7
Los Angeles (résistance à la fragmentation des granulats)	30	2	34	3